

## GRUPO II+

### EHC-3N

<b><u>PROPIEDADES</u></b>	<b><u>NORMAS</u></b>		<b><u>DATA</u></b>
<b>Color</b>	ASTM D-1500	max.	L 0,5
<b>KV 40 °C cSt, mm<sup>2</sup>/s</b>	ASTM D-445		15,5
<b>Índice de Viscosidad</b>	ASTM D-2270	min.	100
<b>Punto de Inflamación C.O.C., °C</b>	ASTM D-92	min.	170
<b>Punto de Congelación, °C</b>	ASTM D-97	max.	-6
<b>Viscosidad CCS -20 °C, cP</b>	ASTM D-5293		
<b>Viscosidad CCS -25 °C, cP</b>	ASTM D-5293	max.	
<b>Noack 250 °C</b>	CEL-L-40-A-93	max.	35
<b>Azufre</b>	ASTM D-5453	max.	0,03
<b>Saturados</b>	ASTM D-2007	min.	90